

スーパーレンジ K240-120



本体：PP フィラー（ポリプロピレン + タルク）

物 性		試験方法	単位	シート原料			
				一般 PP	一般 PPF	弊社使用 PPF	
機 械 的 性 質	引張 降伏強度	MD	JIS K 7161	MPa	32	28	24
		TD			31	27	22
	引張 破断強度	MD		MPa	55	20	23
		TD			47	20	14
	伸び	MD		%	>500	>250	>250
		TD			>500	>5	>5
	引張 弾性率	MD		MPa	1950	4050	3250
		TD			1900	3750	3100
	デュボン 衝撃強度	23℃	JIS K 7211	J	0.86	0.34	0.57
		-20℃			0.19	0.17	0.34

※数値は標準値（測定値）であり、規格値・保証値ではありません（シート厚み：0.4）
※条件により破損する場合がありますので、使用する際は必ず検証テストをしてからご使用ください

本体レンジ対応可

冷凍商品での実績もあり、一般 PPF に比べ耐寒衝撃が向上しています
ロングライフ化でフードロス削減に繋がります

惣菜はもちろん、洋菓子、和菓子など幅広い商品にご活用いただけます
縁がフラットなためトップシールも可能な容器となっております

品 名	色 柄	袋入数	ケース入数	サイズ (mm)	材 質
SP レンジ K240-120	W	50 枚	800 枚	外寸：120×120×42 内寸：109×109	PP フィラー
F120-2ドーム	透明	50 枚	800 枚	120×120×18	OPS

※その他、蓋は 3 種類ございます。お気軽にお問い合わせください



惣菜



大学いも



チリコンカン



茶碗蒸し



おかゆ



かぶら蒸し



プリン

その他、こちらの商品でもご採用いただきました

SUMI スミ株式会社

本社 〒501-6311 岐阜県羽島市上中町長間2547
 東京営業所 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-12-12 美土代ビル2F
 TEL (03) 3293-8261(代) FAX (03) 3293-8220
 E-mail: tokyou@sumi-esucon.co.jp
 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目4-46 新大阪千代田ビル9F
 TEL (06) 6395-7490(代) FAX (06) 6395-7508
 E-mail: osaka@sumi-esucon.co.jp

中部営業所 〒501-6311 岐阜県羽島市上中町長間2547
 TEL (058) 397-1666(代) FAX (058) 397-1660
 E-mail: c-eigyoun@sumi-esucon.co.jp
 仙台営業所 〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在2丁目16-3
 TEL (022) 287-9251(代) FAX (022) 287-9250
 E-mail: sendai@sumi-esucon.co.jp

HPはこちらから▼

